



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MANNOL - 4036021899510 - PINTURA ACRILICA PLATA MANNOL 9676 450ML

MANNOL Acryl Paint Silver es una pintura plateada de secado rápido para pintar diversas superficies de automóviles, hecha de casi cualquier material. Está creada a base de resinas acrílicas sintéticas. También está destinada a la pintura, diseño decorativo y reparación de pequeños objetos y productos para el hogar, elementos de diseño paisajístico e interior que no están sujetos a cargas mecánicas.

Propiedades:

- Se seca rápidamente, lo que minimiza el tiempo necesario para pintar;
- Forma un recubrimiento con características de alto rendimiento, que tiene buena dureza, resistencia a la luz (mantiene el color y no se desvanece con el sol), poder cubriente, resistencia a las influencias ambientales, lavado y limpieza en húmedo con detergentes no abrasivos. No envejece, puede soportar temperaturas dentro de los 180 ° C, es inerte a los aceites, combustibles, ácidos, álcalis, termoplástico y resistente al agua;

El recubrimiento es homogéneo, sin cráteres, poros, arrugas e inclusiones extrañas en la superficie. El color del recubrimiento debe estar dentro de los límites de tolerancia establecidos por el catálogo RAL;

- Tiene excelentes propiedades adhesivas: forma un recubrimiento fuerte y resistente;
- Transmite bien el tono, y en menor medida depende del espesor de la capa, lo que no se puede decir de los materiales de la competencia, donde aparecen manchas cuando la capa es desigual;
- Combina perfectamente con muchos tipos de imprimaciones;
- No contiene sustancias que agotan la capa de ozono ni compuestos de metales pesados;
- Puede usarse para autorreparaciones, en talleres y como pintura universal de uso diario en la vida cotidiana.

Aplicación:

Adecuado para pintar MANNOL Acryl Paint Silver: superficies metálicas, incluidas las previamente pintadas con pinturas en polvo (paredes externas de refrigeradores, lavadoras, hornos microondas, etc.); cualquier superficie de plástico; tejidos densos naturales (carteles, prendas de vestir); superficies minerales densas: hormigón, ladrillo, yeso (excepto fachadas), placas de yeso, piedra artificial y natural, cerámica sin esmaltar, piedra triturada, etc., utilizadas en condiciones atmosféricas y en interiores. Se puede utilizar para pintar y decorar productos de madera (elementos de mobiliario, marcos de fotos, ventanas, puertas, etc., excepto suelos) y vidrio utilizado en interiores.

La superficie a pintar debe limpiarse completamente de grasa y otros contaminantes, óxido, sarro, pintura vieja descascarada, lijar, desengrasar con un disolvente, recomendamos el desengrasante MANNOL Brake Cleaner 9691, y secar. Para obtener un recubrimiento más duradero, las superficies metálicas deben imprimarse con una imprimación anticorrosión. Cubra las áreas de la superficie que no estén sujetas a pintura con papel o cinta de pintura.

La temperatura de la superficie a pintar debe superar en al menos 3 °C el punto de rocío (la temperatura a la que la humedad del aire se condensa sobre una superficie sólida). El tiempo de secado del recubrimiento a una temperatura de (20 ± 2) °C es de 1 hora. Se permite aplicar la segunda capa en 2-3 minutos.

Para obtener un color intenso, se recomienda aplicar la pintura en al menos 3 capas. La primera capa es la base, aplicada muy fina. Las capas intermedias (capa) deben ser más gruesas. La última capa también se aplica finamente. Después de aplicar cada capa, déjela secar, pero no más de 30 minutos. Cuando se

aplica "húmedo", se logra el mayor grado de adherencia entre las capas de pintura.

La pintura debe realizarse al aire libre en clima tranquilo, en áreas industriales, almacenes en presencia de ventilación. Antes de aplicar, agite el globo durante 3 minutos después de que el globo golpee.

EspañolVálvulas de seguridad Funcionamiento: al presionar la válvula, debe abrirse, liberando el contenido, al soltarla, debe detener la liberación del contenido (el contenido no debe pasar por la boquilla de conexión). Pulverizar verticalmente en una capa fina desde una distancia de 25-30 cm a una temperatura de 5 °C a 30 °C. Pulverizar primero horizontalmente y luego, tras una breve pausa, verticalmente. Dependiendo del color, el número de capas es de 1 a 3. Una vez finalizado el trabajo, limpiar la válvula: para ello, girar la botella pulverizadora hacia abajo y presionar la válvula durante 2-5 segundos. Con

una sola botella se pueden pintar hasta 2 m² de superficie uniforme. Depende del tipo, calidad y preparación de la superficie a pintar, de los factores climáticos, del color y de las habilidades del trabajador. Si es necesario, aplicar un barniz transparente especial sobre la pintura.

