Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

CSP - 8435296030134 - BARNIZ PARA FAROS SPRAY 400ML 950861

Barniz HS especial para faros en policarbonato compuesto por resinas acrílicas termoplásticas con óptimas características de resistencia y adherencia a materiales plásticos como faros del automóvil, cristales sintéticos (compuestos en policarbonato), elementos de náutica en plástico transparente, etc.
Optima propiedad de distensión y protección contra U.V (radiación ultra violeta)

DESCRIPCIÓN
KLARLACK HEADLIGHT es un Barniz HS especial para faros en policarbonato.
Compuesto por resinas acrílicas termoplásticas con óptimas características de resistencia y adherencia a materiales plásticos como faros del automóvil, cristales sintéticos (compuestos en policarbonato), pantallas de moto, elementos de náutica en plástico transparente, etc.
Optima propiedad de distensión y protección contra U.V (radiación ultra violeta) sobre el propio policarbonato.
PREPARACIÓN
Desengrasar con anti-siliconas al agua y bayeta desengrasante.
Rayas profundas:
o Lijar en seco:
? Primer paso: Lija: P240 > P320 / P400
? Siguiente: P600 > P1500
Envejecimiento - amarillamiento:
o Lijar en seco:
? Primer paso: Lija: P320 > P400
? Siguiente:Lija P600 > P1500
Es importante eliminar completamente el viejo film de protección del faro.
En caso de ser una superficie dura o para la eliminación de profundas rayas, se recomienda comenzar el lijado en los granos P150 / P180
Desengrasar nuevamente con anti-siliconas al agua y bayeta desengrasante.
APLICACIÓN
Agitar bien el spray.
Aplicar a una distancia de 25 cm sin cargar.
Aplicar solo 1 capa de barniz.
En caso de necesidad es posible aplicar 1 capa mas despues de 20 min. de secado entre capas.
TIEMPO DE SECADO 45MIN


hs klarlack
headlight